



## 225 Muro Impermeabilizante

LÍNEA	Premium
CARACTERÍSTICAS GENERALES	<p>Es una pintura elaborada con resinas elastoméricas de última generación, pigmentos y cargas minerales que le confieren máxima impermeabilidad, elasticidad, adherencia y durabilidad.</p> <p>La elasticidad perdura a través del tiempo acompañando los procesos de contracción y dilatación producidos por los cambios térmicos haciendo que las micro fisuras del revoque queden perfectamente selladas asegurando una perfecta impermeabilidad del mismo.</p> <p>Posee excelente poder cubriente. Su película satinada y tersa hace que disminuya notablemente la adherencia de suciedad sobre el acabado.</p> <p>Posee alguicidas y fungicidas que protegen por largo tiempo la película evitando el desarrollo de algas y hongos.</p>
USOS	Se utiliza como impermeabilizante de muros y paredes exteriores. Posee excelente adherencia sobre hormigón, revoques, yeso, ladrillos comunes o cerámicos, maderas y chapas galvanizadas en buen estado.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	<p>La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, óxido, hongos, así como de cualquier pintura suelta o descascarada.</p> <p>Superficies nuevas: Dejar transcurrir 6 meses o tratar la superficie con una solución de una parte de ácido muriático en dos o tres partes de agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas como mínimo. Es indispensable que la superficie este exenta de alcalinidad. Se puede verificar con cinta para pH (valor entre 7 u 8). Luego lijar e imprimir con 734 Fijador diluido en 3 partes de agua para homogenizar la absorción.</p> <p>Superficies ya pintadas: Eliminar las partes flojas o descascaradas, lavar con detergente y enjuagar bien. Los lugares a reparar con enduido deben imprimirse previamente con 734 Fijador y luego de reparado repetir la operación para uniformar la absorción. En caso de existir hongos, eliminarlos con lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar y dejar secar. Sobre las paredes pintadas con cal, es recomendable lijar bien, eliminar el polvo con cepillo e imprimir con 734 Fijador.</p>
APLICACIÓN	A pincel, rodillo o soplete airless (ajustando la viscosidad con agua para facilitar la aplicación).
COMPOSICIÓN	Resina acrílica / elastomérica en dispersión acuosa, pigmentos y cargas libres de metales pesados, alcoholes, tenso activos etoxilados y fungicidas.
ENVASES	1, 4, 10, 20, 200 Litros.
RENDIMIENTO	10 a 14 m <sup>2</sup> /Lt por mano, dependiendo de la superficie, el modo de aplicación y el nivel de exigencia requerido. Se recomienda aplicar 3 manos.

## 225 Muro Impermeabilizante

COLOR	Apto para sistema tintométrico "Colores infinitos". Disponible en 13 colores de línea.
RECOMENDACIONES	<p>Revolver muy bien la pintura antes de utilizar.</p> <p>La obtención de colores puede lograrse mediante la utilización de entonadores universales hasta un máximo de 30 cc por litro o por intermezcla de los colores preparados en cualquier proporción.</p> <p>Si tiene que usar más de un envase de distintas partidas, conviene siempre mezclar sus contenidos.</p> <p>Almacenar bajo techo.</p> <p>No es conveniente pintar sobre superficies calientes, pues se perjudica la adherencia por excesiva velocidad de evaporación.</p> <p>No aplicar en proximidad de lluvia ni con temperaturas inferiores a 5° C.</p> <p>Dilución al agua (máximo 10%).</p> <p>Secado entre manos 6 o 7 horas.</p> <p>Secado final 7 días.</p> <p>Limpiar con agua los elementos utilizados, salpicaduras y manchas antes de que se sequen.</p>
PRECAUCIONES	<p>Mantener el envase cerrado fuera del alcance de los niños, animales o fuentes de calor. Utilice elementos de protección personal. En caso de contacto con la piel lavar las manos y los brazos con agua durante 15 minutos. En caso de ingestión, no provocar vómitos, beber abundante agua y consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160 / Ctro. de Intoxicaciones Hosp. Posadas (011)4658-7777 / Córdoba (0351)421-5400/422-2039 / Rosario (0341)4480202 / La Plata (0221)451-5555. En caso de encontrarse violado el precinto de seguridad del envase, no proceder a la compra. No reutilizar el envase.</p>
Se hace notar que este no es un documento de especificaciones legales, la información se brinda de buena fé y sin garantía.	